

FICHATECNICA

BABBIT BASE ESTAÑO / PLOMO



ABASTECEDORA DE METALES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.

Carretera Hacienda Guadalupe # 100 Lote 1 Col. Ejido Marín

Marín, N. L. México Código Postal 66700

Tel. oficina: 01152(81) 1107 1458 , 1460 / Phone 24 Hrs: (81) 8656 7917

CODIFICACIÓN FECHA DE EMISION

DOCope-58 17.10.2015

No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN

00 00

BABBITT BASE ESTAÑO / BASE PLOMO

FORMULA: N. A.

PESO MOLECULAR: N. A.

NUMERO DE CAS: N. A.

USOS: Plomería, electrónica, como aleantes, ajustes para cargas metalúrgicas

TIPO	BASE ESTAÑO									
	%Sn	%Sb	%Pb	%Cu	%Fe	%As	%Bi	%Zn	%Al	%Cd
1	Rem	4.05	0.035	4.0-5.0	0.08	0.010	0.08	0.005	0.005	0.05
2	Rem	7.0-8.0	0.350	3.0-4.0	0.08	0.10	0.08	0.005	0.005	0.05
3	Rem	7.5-8.5	0.035	7.5-8.5	0.08	0.10	0.08	0.005	0.005	0.05
11	Rem	6.0-7.5	0.50	5.0-6.5	0.08-	0.10	0.08	0.005	0.005	0.05

TIPO	BASE PLOMO									
	%Sn	%Sb	%Pb	%Cu	%Fe	%As	%Bi	%Zn	%Al	%Cd
7	9.3-10.7	14.0-16.0	Rem	0.50	0.10	0.30-0.60	0.10	0.005	0.005	0.05
8	4.5-5.5	14.0-16.0	Rem	0.50	0.10	0.30-0.60	0.10	0.005	0.005	0.05
13	5.5-6.5	9.5-10.5	Rem	0.50	0.10	0.25	0.10	0.005	0.005	0.05
15	0.8-1.2	14.5-17.5	Rem	0.6	0.10	0.8-1.4	0.10	0.005	0.005	0.05

PRESENTACIÓN: Lingotes, Barritas y Lingotillo

EMPAQUE: Barritas de 1 Lb. en cajas de 25 Kg.

Lingotes de 22 Kg. en límites de 500 Kg.

Lingotes de 3,2 kg. en palets de 500 a 1000 Kg. o cajas de 25 Kg.

Nota: La tabla de análisis típicos está basada en datos históricos de producción. ABAMETALES no ofrece ninguna garantía explícita o implícita de que la producción futura contenga estos mismos valores en su análisis típico.